



Kiesel ...colle au bâtiment®

Mortier à joints, fin coloré, hydrofuge, flexible et résistant à la saleté **Servoperl-Color**

- Utilisation en intérieur et extérieur
- 17 coloris disponibles dont 6 coloris intensifs „ligne jeune“
- application jusqu'à 5 mm de large
- hydrofuge et résistant à la saleté
- mise en œuvre aisée
- flexible

Propriétés et domaines d'emploi

Mortier à joints, fin, coloré, hydrofuge et flexible, à base de ciment, enrichi en résines synthétiques. **Servoperl-Color** présente après séchage, un excellent aspect fini. Grâce à une mise en œuvre aisée et à un processus de prise optimal, le creusement des joints lors du nettoyage est évité. **Servoperl-Color** ne grille pas, et peut être utilisé en intérieur, en extérieur jusqu'à une largeur de joint de 5 mm. Il est également approprié pour le revêtement grès cérame, en locaux humides, ainsi que sur sols chauffants et cloisons en plaques de plâtre entre autres ...

Données techniques

Coloris	17, dont 6 « ligne jeune » (unité 4 x 5 kg)
Largeur	jusqu'à 5 mm
Domaines d'emploi	intérieur, extérieur, sols, murs
Température de mise en œuvre*	+ 5°C à + 25°C (support)
Résistance à la température	-20°C à +80°C
Taux de gâchage	env. 1,4 l pour 5 kg de poudre
Durée de vie en auge	env. 2 heures
Praticable*	après env. 6 heures
Stockage	au sec, 12 mois

* A +20°C et 65 % d'humidité relative de l'air. Ces valeurs doivent être raccourcies lorsque les températures sont plus élevées et prolongées lorsque les températures sont plus basses.

Mise en œuvre

Prendre en compte la nature et les particularités du revêtement à jointoyer (le cas échéant, se reporter aux indications du fabricant). Pour obtenir un coloris homogène, n'utiliser qu'un produit de couleur identique. Avant de procéder au jointoiment, veiller à ce que le mortier-colle de pose soit bien sec et que les joints soient bien creux et propres.

Mélanger **Servoperl-Color** à de l'eau propre, et sans grumeau, jusqu'à obtenir un mélange de consistance et de coloris homogènes. Faire pénétrer le joint jusqu'au remplissage complet et éliminer l'excédent par une passe en diagonale. Dès le début de la prise, commencer à nettoyer la surface à la taloche avec aussi peu d'eau que possible. Une résistance suffisante est atteinte, dès qu'une pression du doigt ne peut provoquer qu'un léger enfoncement du mortier. Le voile de ciment restant en surface peut être enlevé au bout d'une heure environ à l'éponge humide. Ne pas poudrer.

Durant le temps de prise, éviter le contact direct avec le soleil et les courants d'air. En cas de revêtements fraîchement posés, de carreaux non poreux, et en extérieur, il est recommandé de couvrir avec une feuille de polyéthylène ou d'humidifier.

Afin d'éviter des différences de coloris ou des efflorescences, veiller à prendre en compte les facteurs suivants : les températures basses retardent le processus de prise, ce qui peut conduire à des différences de teintes. De même, l'humidité du support peut occasionner des efflorescences. Dans ce cas, il est possible d'agir sur le mortier ayant déjà fait sa prise, par nettoyage et frottement à l'aide de produit de nettoyage ou produits acides extrêmement dilués. Dans ce cas, humidifier préalablement le joint. Concernant les murs travailler du haut vers le bas. En sols, éviter la présence d'eau stagnante (flaques).

Servoperl-Color est un produit à base de ciment. De ce fait, il ne présente pas de résistance absolue contre les produits de nettoyage trop agressifs, ou les mélanges d'eau à trop forte concentration de chlore.

Consommation

- env. 0,350 kg / m² pour un format 15/15
- env. 0,500 kg / m² pour un format 10/10
- env. 1,00 kg / m² pour un format 5/5

Outillage

Taloche à joints caoutchouc, éponge

Nettoyage

Nettoyer l'outillage immédiatement après utilisation

Conditionnement / Palettisation

Pack de 4 x 5 kg
50 packs / palette

Coloris disponibles

003 jasmin
007 brun clair
025 brasil
029 crocus
035 rose quartz
036 topaze
038 manhattan
040 sahara
041 rose clair
042 menthe
044 pergamon

« Ligne jeune »

090 rouge
091 bleu
092 vert
093 jaune
098 jaune crème
096 abricot

Important

Les données contenues dans cette fiche technique sont le résultat de notre expérience à ce jour, et doivent être considérées comme conseils généraux. La mise en œuvre de nos produits étant hors de notre champ d'action, nous rejetons toute responsabilité quant à la réussite de vos travaux. De plus, un certain nombre d'influences négatives peuvent conduire à des différences de coloris, entre le joint posé et le coloris de base. Nous recommandons donc avant la pose de joints couleurs, de se renseigner sur la matière du revêtement à jointoyer (surtout en cas de pierre naturelle), et de procéder à un essai préalable.

Situation 18/09/09